

- 2 -

3 Prüfergebnisse:**3.1 Frischmörtel:**

	Rohdichte (g/cm ³)	Ausbreitmaß a ₁₅ (nach 15 min, mm)
Farblehmputz, grau	1,9	100
Farblehmputz, gelb	1,9	105
Standardputz, rot	2,1	145
Standardputz, grün/gelb	2,0	100

3.2 Festmörtel:

	Farblehmputz		Standardlehmputz	
	grau	gelb	rot	grün/gelb
Rohdichte, trocken (g/cm ³)	1,7	1,7	1,9	1,8
Trockenschwindung (mm/m)	28	28	45	28
Biegezugfestigkeit (N/mm ²)	0,8	1,1	0,7	0,8
Druckfestigkeit (N/mm ²)	2,6	4,0	1,8	2,4
Wasseraufnahme (M-%)	Prüfung der Wasseraufnahme nicht möglich			
nach Frost/Tau-Wechsel*:				
Biegezugfest. (N/mm ²)	0,4	0,9	0,8	0,7
Druckfestigkeit (N/mm ²)	1,2	1,9	1,5	1,7
Abrieb** (g / M-%)	35,5/2,6	22/1,5	29/2,0	30,5/2,0

* eine Woche Lagerung bei ca. 20 °C – eine Woche Frostlagerung bei ca. -18 °C -
danach bis zur Prüfung nochmals eine Woche Lagerung bei 20 °C

** improvisierte Prüfung: rotierende Drahtbürste, Einwirkung 2 sec (entspr. ca. 30 U),

Auflast ca. 1 kg