

-3-

Aus dem grauen Farblehmputz, der wie o.a. im Anlieferungszustand bereits feucht war, wurden ebenfalls Prismen hergestellt und die folgenden Festmörtelwerte ermittelt. Zum Vergleich sind nochmals die Werte des gleichen Putzes, jedoch nach dessen Trocknung und Zerkleinerung unten aufgeführt:

	Farblehmputz, grau	
	„feucht“	„trocken“
Rohdichte (g/cm ³)	1,6	1,7
Trockenschwindung (mm/m)	28	28
Biegezugfestigkeit (N/mm ²)	0,7	0,8
Druckfestigkeit (N/mm ²)	2,6	2,6
Druckfestigkeit (N/mm ²) nach FTW:	0,7	1,2

3.3 Zusätzliche Untersuchung

Ein nachträglich geliefertes größeres Stück erhärteten Rapido-Lehmputzmörtels wurde auf seine Druckfestigkeit untersucht, nachdem aus diesem prismenförmige Probekörper herausgeschnitten worden waren.

Für die **Druckfestigkeit** wurde ein Wert von **1,9 N/mm²** ermittelt.